

ТехноТерм TR 040 Aquastatik

Мат минераловатный ТехноТерм TR 040 Aquastatik — тепло- и звукоизоляционный материал из стекловолокна на связующем без формальдегидных смол



ОПИСАНИЕ

Плотность утеплителя 11 кг/м³. Рекомендуемая область применения изделия — утепление ограждающих горизонтальных конструкций с ненагружаемым теплоизолирующим слоем: в конструкциях утепления чердачных перекрытий (холодный чердак), перекрытий над холодными подпольями и подвалами на основе деревянного каркаса малоэтажных зданий (до трех этажей включительно).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Мат минераловатный ТехноТерм TR 040 Aquastatik поставляется в термоусадочной полиэтиленовой упаковке по 2 шт в рулоне. Хранение и транспортировку осуществлять штабелями на поддонах подходящего размера в сухих условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » имеет высокий уровень звукопоглощения и теплоизоляции;
- » не повреждается при временном воздействии влаги, так как изготовлен по гидрофобизирующей технологии Aquastatik;
- » относится к классу НГ — негорючий;
- » имеет высокий показатель экологичности;
- » не повреждается грызунами и насекомыми, не подвержена образованию плесени;
- » срок гарантированной эксплуатации до 50 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	4489706
Материал	Стекловолокно
Теплопроводность, Вт/(м•К)	0.04
Плотность, кг/м ³	11±10%
Группа горючести	НГ
Длина, мм	7214
Ширина, мм	1220
Толщина, мм	50
Количество в упаковке, шт	2
Площадь материала в упаковке, м ²	17.6

Фото, описание и характеристики товара, представленные в буклете, несут исключительно справочный характер и могут отличаться от заявленных в технической документации производителя. Рекомендуем проверять в процессе покупки внешний вид товара и его технические характеристики. Если вы обнаружили неточности в описании товара — пожалуйста, сообщите нам об этом

tstn[®]

tstn.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ



Когда простота и удобство
сочетаются с надежностью
и доступностью!

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
И СИБИРЬ

ЕВРОПА

8 800 700 06 50

8 800 700 06 20



ПОЛ
И ПЕРЕКРЫТИЕ

ТехноТЕРМ TS037 Aquastatik

ТехноТерм TS 037 Aquastatik — негорючий утеплитель из стекловолокна, который используется для теплоизоляции в частном домостроении



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Может применяться для утепления любых ограждающих конструкций с ненагружаемым теплоизолирующим слоем: внешние стены (включая каркасные, в т.ч. СП поэлементной сборки), наклонные кровли и прочие конструкции на основе деревянного каркаса малоэтажных зданий (до трех этажей включительно). Кроме того, может применяться для утепления ограждающих конструкций на основе металлического каркаса, т.к. волокна обработаны водоотталкивающей добавкой Aquastatik.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » негорючий
- » содержит водоотталкивающие пропитки (технология Aquastatik)
- » обладает звукоизолирующими свойствами
- » паропроницаемый
- » не ломается при сгибании и легко восстанавливает геометрию при воздействии
- » экологичный (связующее из натуральных компонентов)
- » высокие характеристики теплосбережения
- » долговечный.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Теплопроводность, λ_D Вт/(м·К)	0,037	ГОСТ 32314-2012 (EN13162)
Плотность, кг/м ³	14 ± 10%	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ, % по массе	≤ 8,25	ГОСТ 17177-94
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244-94
Класс пожарной опасности	КМ0	ГОСТ 30244-94 (ТР № 123-ФЗ)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Длина, мм	1250	ГОСТ EN 822-2011
Ширина, мм	610	ГОСТ EN 822-2011
Толщина, мм	50, 100	ГОСТ EN 822-2011
Класс по толщине	T2	ГОСТ Р EN 823

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. При транспортировании не допускается уплотнять готовые изделия. При транспортировании рулонов и плит в транспортных пакетах, автомобильным и железнодорожным транспортом, допускается только вертикальная установка транспортных пакетов в транспортное средство, не создающая угрозы целостности упаковки

ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в упакованном виде, в крытых складах, отдельно по видам, маркам и размерам. Рекомендуемая температура хранения от -35 °С до +40 °С. При хранении без транспортных пакетов плиты должны иметь горизонтальное положение. Высота штабеля плит не должна превышать 3,2 м. Продукцию в транспортных пакетах допускается хранить в 2 яруса, не более 6 м по высоте. При хранении не допускается уплотнять готовые изделия.

Произведено согласно:
ТУ 23.14.12-003-73090654-2019 с изм. 1,2
Соответствует:
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)

Артикул

4506625

Габариты

1250×610×50 мм

4506624

1250×610×100 мм



**ВНЕШНИЕ
СТЕНЫ**
включая
каркасные



**ОГРАЖДАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ**
на основе металлического
каркаса



НАКЛОННЫЕ КРОВЛИ
и конструкции на основе
деревянного каркаса зданий
до 3-х этажей включительно