



ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60

Произведена согласно договору №96/21 от 15.12.2021

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Функциональный материал из полиэтилена высокой плотности, армирующей сетки, акрилового адгезива и бумажной разделительной лентой. Обладает высокими клеящими способностями, превосходной комфортностью и эластичностью, стоек к старению, перепадам температуры, влажности и к большому количеству химических веществ.

Используется для герметичной проклейки примыканий полотнищ пароизоляционных плёнок и гидро-ветрозащитных мембран. Подходит для наружных и внутренних работ. Не теряет адгезионных свойств при повышенной влажности. Используется для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок, герметизации деталей и ремонта повреждений в плёнках.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- герметичность соединений в местах стыков, примыканий и нахлёстов;
- долговечность и надёжность изоляционного слоя;
- высокая адгезия к гидро-ветрозащитным и пароизоляционным пленкам;
- стойкость к ультрафиолету и высоким температурам;
- лента эргономична в работе.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность	г/м ²	-	320	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	80	по спецификации изготовителя
Адгезия на отрыв	Н/25 мм	-	35	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	1	по спецификации изготовителя
Удлинение при разрыве	%	-	250	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Толщина продукта (с лайнером)	мкм	410	по спецификации изготовителя
Ширина	мм	60	по спецификации изготовителя
Длина	м	25	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать ленту на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. Использовать только на гладких поверхностях.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и гидро-ветрозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ:

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть между +10°C и +30°C без прямого воздействия солнечного света.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Ролики 25м х60мм упакованы в коробки - по 25 шт. Кол-во роликов на паллете 500 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.21.000

ТН ВЭД: 3919 10 800 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

