

Утверждаю:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам испытаний наплавляемого рулонного материала**  
**"Бикрост" (ТУ 5774-042-00288739-99)**

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Для испытаний представлены (кровельной компанией "ТехноНИКОЛЬ") образцы наплавляемого рулонного материала "Бикрост". Материал имеет основу из стеклянных волокон, покрытую с обеих сторон битумным вяжущим.

Подготовку и испытание образцов проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний".

Испытания проведены в Испытательной лаборатории кровель ОАО "ЦНИИПромзданий", аккредитованной Госстроем России (аттестат аккредитации № РОСС RU 9001.21СЛ13 от 24.06.2002г.).

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

### 2.1. Исходные физико-механические свойства

Показатели прочности, деформативности, гибкости и других свойств испытанных образцов рулонного материала приведены в таблице 1.

Таблица 1  
*Физико-механические свойства материала*

Наименование показателя, ед. измерения	Норма по ГОСТ 30547-97	результаты испытаний	норма по ТУ
1. Армирующая основа	–	стеклоткань	
2. Разрывная нагрузка при растяжении, кгс/5см	≥ 30 (294)	71,3	≥ 30 (294)
3. Относительное удлинение, %	–	10,0	–
4. Теплостойкость, °С	≥ 70	80	≥ 80
5. Водопоглощение через 24 ч, % по массе	≤ 2,0	0,4	≤ 2,0
6. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре, °С	не выше 0	минус 2	± 0

## 2.2. Длительное водопоглощение

Эти испытания были проведены в связи с тем, что на кровле возможно образование микрорельефа, приводящего к появлению "застойных" участков небольшой площади, которые длительное время могут находиться под слоем воды.

Результаты испытаний образцов при длительном нахождении в воде приведены в табл. 2, из которой следует, что, как правило, через 7 суток показатель водопоглощения материала стабилизируется. Благодаря этому прочность и деформативность образцов при воздействии "холодной" (при 20 °С) и "горячей" (при 70 °С) воды изменяются незначительно (см. табл. 3).

Таблица 2

*Водопоглощение образцов, % по массе*

Время, сутки				
1	3	7	20	30
0,4	0,8	0,8	1,1	1,1

Таблица 3

*Изменение прочности и деформативности образцов при воздействии воды*

Наименование показателя, ед. измерения	Воздействие воды при температуре, °C в течение, сутки					
	20 °C			70 °C		
	0	7 суток	14 суток	0	7 суток	14 суток
1. Разрывная нагрузка, кгс/5см:	71,3	73,0 (+2,4%)	71,8 (+0,7%)	71,3	72,3 (+1,4%)	70,2 (-1,5%)
2. Относительное удлинение, %:	10	8 (-20%)	8 (-20%)	10	8 (-20%)	8 (-20%)

Примечание: в скобках приведены изменения показателей по сравнению с исходными

Следует отметить незначительное изменение прочностных показателей материала при изменении температуры воды от 20 до 70 °C (см. табл. 4).

Таблица 4

*Изменение прочности и деформативности образцов при воздействии воды  
с температурой 20 и 70 °C в течение 14 суток*

Прочность, кгс/5 см		Относительное удлинение, %	
20 °C	70 °C	20 °C	70 °C
71,8	70,2 (-2,2%)	8	8 (0)

Примечание: в скобках приведены изменения показателей при 70 °C по сравнению с 20 °C

### 2.3. Термостарение

При испытании на термостарение определяли изменение прочности и деформативности образцов при длительном воздействии повышенной температуры (70 °C), что имитирует воздействие в летний период.

Результаты испытаний приведены в табл. 5, из которой следует, что прочность и деформативность материала изменилась незначительно.

Таблица 5

*Изменение прочности и деформативности образцов при термостарении*

Наименование показателя, ед. измерения	Продолжительность испытаний, сутки		
	0	7	14
1. Разрывная нагрузка, кгс/5см:	71,3	71,6 (+0,4%)	70,3 (-1,4%)
2. Относительное удлинение, %:	10,0	10 (0)	10 (0)

Примечание: в скобках приведены изменения показателя по сравнению с исходными

**2.4. Циклические воздействия ультрафиолетовых лучей, тепла, воды и мороза**

При испытаниях на воздействие ультрафиолетовых лучей, тепла, воды и мороза определяли изменение показателя гибкости образцов рулонного материала при циклических воздействиях атмосферных факторов; при этом определяли потенциальный срок службы материала по изменению гибкости рулонного материала до предельной величины этого показателя, равной 10 ... 15 °С. Такой предел принят из условия практической потери работоспособности у кровель, имеющих приклеивающие битуминозные составы с гибкостью при 15 °С, причем такая гибкость установлена при натурных обследованиях на разрушившихся кровлях.

Результаты испытаний приведены в табл. 6 и 7.

Таблица 6

*Изменение прочности и деформативности образцов при циклических воздействиях искусственных атмосферных факторов*

Разрывная сила при растяжении, кгс/5 см			Относительное удлинение, %		
продолжительность испытаний, циклы (годы)					
0	60 (1,0)	120 (2,0)	0	60 (1,0)	120 (2,0)
71,3	71,3 (0%)	70,2 (-1,5%)	10	10 (0%)	9 (-10%)

Примечание: в скобках приведены изменения показателей по сравнению с исходными

Таблица 7

## Изменение гибкости образцов при искусственных атмосферных воздействиях

Гибкость при температуре, °С	
исходная (см. табл. 1)	после 120 циклов (2-х лет) испытаний
минус 2	плюс 1 (1,5 °/год)

Если принять прямолинейную закономерность изменения показателя гибкости испытанных образцов рулонного материала, а скорость этого изменения равную приведенной в табл. 7, то до предельной величины показателя гибкости (10 ... 15 °С) материал "Бикрост" приблизится в течение 8 ... 11 лет.


## 3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Испытанный наплавляемый рулонный материал имеет долговечную (негниющую) основу из стеклянных волокон, низкое водопоглощение и гибкость при температуре минус 2 °С, что позволяет материалу "Бикрост" обеспечить потенциальный срок службы (по показателю гибкости) – около 10 лет.

Материал может быть рекомендован для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Рук. отдела кровель  
ОАО "ЦНИИПромзданий",  
канд. техн. наук

Ведущий инженер,  
канд. техн. наук

 А.М. Воронин

А.А. Шитов



Открытое акционерное общество  
Центральный научно-исследовательский  
и проектно-экспериментальный институт  
промышленных зданий и сооружений

## ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2  
Тел./Факс 482-45-06; e-mail: znilpz@znilpz.doi.ru

19.06.03 № 3-6/629

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Результаты испытаний наплавляемого рулонного материала "Бикрост" представлены в таблице.

### Физико-механические свойства образцов

Наименование показателя, ед. измерения	Норма по ГОСТ 30547- 97	Бикрост	
		результаты испытаний	норма по ТУ
1. Армирующая основа	—	стеклоткань	
2. Разрывная нагрузка при растяжении, кгс/5см	≥ 30 (294)	71,3	≥ 30 (294)
3. Относительное удлинение, %	—	10,0	—
4. Теплостойкость, °С	≥ 70	80	≥ 80
5. Водопоглощение через 24 ч, % по массе	≤ 2,0	0,4	≤ 2,0
6. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре, °С	не выше 0	минус 2	± 0

Материал имеет долговечную (негниющую) основу из стеклянных волокон, низкое водопоглощение и гибкость при температурах минус 2 °С; это позволяет сделать вывод, что потенциальный срок службы (по показателю гибкости) материала "Бикрост" около 10 лет при условии соблюдения норм проектирования и устройства кровель.

Материал может быть рекомендован для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Зам. генерального директора

С.М. Гликин

Рук. отдела кровель

А.М. Воронин

