



ТехноТЕРМ TR040 Aquastatik

Произведено согласно: ТУ 23.14.12-003-73090654-2019 с изм. 1,2

Соответствует: ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)

Описание продукта:

ТехноТерм TR040 Aquastatik – тепло- и звукоизоляционный материал в форме матов из стекловолокна на связующем без формальдегидных смол. Предназначен для частного домостроения.

Область применения:

Может применяться для утепления ограждающих горизонтальных конструкций с ненагружаемым теплоизолирующим слоем: в конструкциях утепления чердачных перекрытий (холодный чердак), перекрытий над холодными подпольями и подвалами на основе деревянного каркаса малоэтажных зданий (до трех этажей включительно).

Кроме того, может использоваться для утепления ограждающих конструкций на основе металлического каркаса, т.к. волокна утеплителя обработаны водоотталкивающей добавкой Aquastatik.

Преимущества:

- негорючий;
- содержит водоотталкивающие пропитки (технология Aquastatik);
- обладает высоким уровнем звукопоглощения и теплоизоляции;
- паропроницаемый;
- не ломается при сгибании и легко восстанавливает геометрию при воздействии;
- экологичный (связующее из натуральных компонентов);
- долговечный.

Основные физико-механические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КРИТЕРИЙ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Теплопроводность, λ_D	Вт/(м*К)	не более	0,040	ГОСТ 32314-2012 (EN13162)
Плотность	кг/м ³	$\pm 10\%$	11	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	% по массе	не более	7,5	ГОСТ 17177-94
Группа горючести	-	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Класс пожарной опасности	-	-	КМ0	ГОСТ 30244-94 (ТР № 123-ФЗ)

Геометрические параметры:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КРИТЕРИЙ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Длина	мм	-	7214	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	-	1220	ГОСТ EN 822-2011
Толщина	мм	-	50	ГОСТ EN 822-2011
Класс по толщине	Т	-	T2	ГОСТ Р EN 823





tstn.ru



8 800 700 06 20 - Европа



8 800 700 06 50 - Дальний Восток и Сибирь



Транспортировка:

Транспортирование изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. При транспортировании не допускается уплотнять готовые изделия. При транспортировании рулонов в транспортных пакетах, автомобильным и железнодорожным транспортом, допускается только вертикальная установка транспортных пакетов в транспортное средство, не создающая угрозы целостности упаковки.

Хранение:

Изделия должны храниться в упакованном виде, в крытых складах, отдельно по видам, маркам и размерам. Рекомендуемая температура хранения от -35 °С до +40 °С. Рулоны укладываются вертикально до 3-х ярусов. Верхний ряд рулонов допускается укладывать горизонтально. Высота штабеля рулонов не должна превышать 4,2 м. Продукцию в транспортных пакетах допускается хранить в 2 яруса, не более 6 м по высоте. При хранении не допускается уплотнять готовые изделия.

Артикул продукта для заказа:

4489706 - Мат ТехноТерм TR 040 Aquastatik 7214x1220x50 мм